

Neodur[®] Varnish PR

Primaire hybride approprié pour les chapes de ciment décoratifs et les planchers de ciment

Usages

Neodur[®] Varnish PR Primaire est approprié pour sceller les surfaces poreuses et les planchers de béton et de prévenir la production de poussière. C' est un apprêt idéal pour les surfaces à base de ciment tels que chapes ciment décoratifs, être recouvert de polyuréthane vernis **Neodur[®] Varnish**, **Neodur[®] Varnish Mat** et **Neodur[®] Varnish W Mat**.

Propriétés-Avantages

- Primaire avec une très bonne résistance mécanique et chimique
- Résistant aux rayons UV haut, ne devient pas jaune
- En tant que primaire avant l'application du vernis **Neodur[®] Varnish** à chapes de ciment décoratifs, protège contre l'absorption d'eau, améliore la résistance mécanique et maintient l'aspect naturel de la surface

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Apparence | Transparent |
| Densité | 1,02kg /L |
| Consommation | 100-120 gr/m ² , pour une couche (selon le substrat d'absorption) |
| Temps de séchage | 3 heures (+25 ⁰ C) |
| Recouvrable avec un vernis à base d'eau | 4 heures (+25 ⁰ C) |
| Recouvrable avec vernis à base de solvant | 24 à 36 heures (+25 ⁰ C), en fonction de l'humidité de l'air |
| Température d'application | > +10 ⁰ C |
| Force d'adhérence | ≥ 2 N/mm ² |

Mode d'emploi

Préparation de la surface:

Sol en béton: La surface doit être aussi exempt de poussière, de la saleté, grasse et substances huileuses. Par conséquent, il doit être brossé, broyé ou sablé et après que nettoyer avec un aspirateur.

Chapes de ciment décoratifs: La teneur en humidité de surface doivent être <4% et permettre au moins sept jours de passer entre coulée nouvelle chape de ciment décoratif et les peindre avec le produit.

Application: **Neodur[®] Varnish PR** (dilué 20% par poids avec de l'eau) est appliqué en une seule couche. Si la capacité d'absorption du substrat est élevée, il peut être appliqué en deux couches.



ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL.: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10th km N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL.: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Varnish PR

| | |
|-------------------------------|--|
| Remarques | <ul style="list-style-type: none">• Les basses températures et humidité élevée pendant l'application prolonger le temps de séchage, etc.• Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces qui ont été peintes préalablement avec des matériaux à base de silicone ou des cires. |
| Nettoyage des outils | Utilisez de l'eau immédiatement après l'application. |
| Conditionnement | 10kg, 3kg de conteneurs. |
| Stabilité de stockage | 24 mois gardés dans le emballage original. |
| Elimination des taches | Utilisez de l'eau lorsque la tache est encore fraîche et humide. En cas de taches durcies, utiliser des moyens mécaniques. |